

ACRISEAL

Betonarme ve metal yapılar için akrilik boya

DRACO®

TANIM

ACRISEAL, beton ve metal yapıları geçirimsiz yapmak ve kimyasallara dayanıklı hale getirmek için uygulanan, tek bileşenli, metakrilik-solvent esaslı parlak son kat boyadır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton, sıva ve metal yüzeylerde.
- Köprü ve viyadüklerde.
- Liman, tersaneler.
- Petrokimya tesisleri.
- Rafineriler.
- Gemiler.
- Depolama tankları dış yüzeyleri.
- Atmosferik agresif dış etkiye maruz yerlerde.
- Alkali ve nemin aşırı olduğu yüzeylerde.
- Çözücü tuz etkilerine maruz yapılarda.
- Atık su ve su arıtma tesisleri.
- Bina dış cepheleri.
- Otopark, depo zeminleri.
- Endüstriyel zeminler.

ÖZELLİKLER

- Betonda karbonlaşmayı önler.
- Yüzeyde tozmayı önler.
- Geçirimsizlik sağlar.
- Buhar geçişini engellemez.
- Uygulandığı yüzeyin aşınma dayanımını artırır.
- Atmosferik kimyasalları engellediği için donatının korozyonunu engeller.
- Dekorasyon açısından iyi bir görünüm sağlar.
- UV dayanıklıdır.
- Donma-çözülme olayına dayanıklıdır.
- Yatay ve dikey yüzeylere uygulanabilir.
- Uygulandığı yüzeyde parlak görünüm verir.
- Renk alternatifleri vardır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Solvent içerdiğinden cilt, göz ile temas önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Kullanım sırasında eldiven ve koruyucu maske/gözlük kullanılmalı, malzeme tenneffüs edilmemelidir.
- Solvent içeren yanıcı bir malzeme olduğundan uygulama sırasında kesinlikle sigara içilmemeli ve kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ateş kaynağından uzak durulmalıdır.
- Kapalı alanda yapılan uygulamalarda, takriben her 30 dakikada bir uygulamacının açık alanda belirli bir süre dinlendirilmesi gerekir.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	~ 1.20 kg / lt
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Servis ısısı	-30°C / +80°C
Solvent	İçerir
Sarfiyat	100 - 150 gr / m ²
Yüzeysel kuruma	20 - 30 dakika (+20°C)
İlk kürlenme	2 - 3 saat (+20°C)
Nihai kürlenme	7 gün (+20°C)
Renk	Gri, beyaz, kırmızı, siyah İstenildiğinde diğer renkler

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı ve toz, yağ, kür, gibi maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeydeki çatlaklar, bozuk yerler tamir edilmelidir.

Astarlama

Gerekli yüzeylerde uygun astar kullanılmalıdır. Epoksi esaslı astarlarla uyumludur.

Karıştırma

Malzeme kullanılmadan önce kendi kabı içerisinde iyice karıştırılmalıdır. Malzeme düşük ve yüksek ısılarda % 5-10 kadar DILUENT 106 solvent ile inceltilbilir.

Uygulama

- Malzemenin uygulaması sırasında yağmur, kar, don gibi dış etkenler olmamalıdır.
- Malzeme kuru yüzeye uygulanmalıdır.
- Malzeme yüzeye fırça, rulo veya havasız püskürtme tabancası ile uygulanabilir. En iyi sonuç için ilk kat uygulama rulo ve fırça ile yapılmalıdır.
- Uygulama en az 2 kat olarak yapılmalıdır.
- İkinci kat uygulama birinci kat kuruduktan sonra, ortalama 6-10 saat içinde yapılmalıdır.
- Kapalı alan uygulamalarında ortam havalandırılmalıdır.

SARFIYAT

100 - 150 gr / m² (beher kat)
Genelde 2-3 kat uygulama tavsiye edilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg teneke.
Orijinal paketinde, +10°C / +35°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

Malzeme solvent içerdiğinden ateş ve yanıcı-parlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

ACRISEAL

Betonarme ve metal yapılar için akrilik boya



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 6

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr