

ARMABOND A-100X

Yüksek performanslı PVC kaplama yapıştırıcısı

DRACO®

TANIM

ARMABOND A-100X, yüksek performanslı poliakrilat dispersiyon esaslı, yatay ve düşey yüzeylerdeki PVC kaplamaları yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- PVC'den üretilmiş kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında.
 - Düz sırtlı ve en fazla 2,5 mm kalınlıktaki kauçuk karo ve kaplamaların yapıştırılmasında.
 - CV kaplama malzemeleri.
 - Vinil kaplama malzemeleri.
- Yukarıdaki kaplamaların emici yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Emici olmayan merdiven ve duvar yüzeylerinde kontakt yapıştırıcı olarak kullanıma uygundur. Emici olmayan yüzeylerdeki PVC ve CV kaplamalarda basınca duyarlı yapıştırıcı olarak kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenlidir ve kolayca uygulanır.
- Yerden ısıtma sistemleri ile uyumludur.
- Elastiktir.
- Tekerlekli sandalye yüküne dayanıklıdır.
- Yatay ve düşeyde uygulanabilir.
- Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Poliakrilat dispersiyon
Yoğunluk	1.15 ± 0.02 gr/cm ³
pH	7 ± 1
Servis sıcaklığı	-20°C / +50°C
Uygulama ısısı	+15°C / +35°C
Açık zaman open-time	10-20 dakika (ıslak yapıştırma)
Açık zaman open-time	30-60 dakika (kontakt yapıştırma)
İlk mekanik dayanım	24 saat
Nihai kuruma süresi	72 saat (25°C,%50 nem)

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg kova.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzey düz olmalıdır. Çatlaklar ve düzgün olmayan yüzeyler tesviye şapları ve tamir harçları ile uygun hale getirilmelidir.
- Yüzey kuru olmalıdır.
- Yüzey üzerine gelecek yükü kaldırabilir yapısal sağlamlıkta, çekme ve basınca karşı yeterli mukavemette olması lazımdır.
- Alttan ısıtılmalı yüzeylerde ısıtma sistemi 10 gün evvelden devreye girmiş olmalı ve uygulama esnasında ısıtma sistemi kapatılmış olmalıdır. (Isıtma sistemi uygulamadan ortalama 72 saat sonra çalıştırılabilir).

Karıştırma

Malzeme kullanılmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır. Malzeme, orijinal paketi içinde, yanlış depolamadan dolayı kabuk oluşturmuşsa, karıştırmadan önce bu tabaka atılmalıdır.

Uygulama

- ARMABOND A-100X, yüzeye eşit miktarda A1-5 taraklı mala ile zemine yayılır.
- Uygulama sırasında zemin ısısı +15°C'nin altında olmamalıdır.

Emici yüzeyler üzerine ıslak yapıştırma:

ARMABOND A-100X, yüzeye uygulandıktan sonra 10-20 dakika içinde kaplama malzemesi kabarcık oluşmasına izin verilmeden yapıştırılır.

Emici olmayan yüzeyler üzerine yapıştırma:

ARMABOND A-100X, yüzeye uygulandıktan sonra, yapıştırıcıya dokunulduğunda parmak izi bırakmamasına kadar beklenildikten sonra kaplama malzemesi yerleştirilir.

Kontakt yapıştırma:

ARMABOND A-100X, yüzeye tarakla, kaplama malzemesinin sırtına ise rulo ile uygulandıktan sonra, yapıştırıcıya dokunulduğunda parmak izi bırakmamasına kadar beklenildikten sonra kaplama malzemesi yerleştirilir.

SARFIYAT

- A1 tarak; 250 gr / m²
- A2 tarak; 280 gr / m²
- A3 tarak; 300 gr / m²
- A4 tarak; 220 gr / m²
- A5 tarak; 150 gr / m²

ARMABOND A-100X

Yüksek performanslı PVC kaplama yapıştırıcısı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr