

ARMABOND P-T2

Yüksek mukavemetli, elastik poliüretan yapıştırıcı

DRACO®

TANIM

ARMABOND P-T2, inşaat endüstrisinde birçok malzemenin yapıştırılması amacıyla geliştirilmiş, tek bileşenli, hava nemi ile hızlı sertleşen elastomerik poliüretan yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton, ahşap, seramik, metal, alüminyum, strafor, gibi malzemelerde.
- Dış cephe kaplama malzemelerinin metal konstrüksiyona yapıştırılmasında.
- Kaplama plakalarında.
- Pencere denizliklerinde, süpürgeliklerde.
- Prefabrik yapı elemanlarında.

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenlidir ve kolayca uygulanır.
- Çelik, alüminyum, metal, bakır, taş, plastik, tahta, beton gibi birçok yapıya mükemmel yapışma sağlar.
- Aşınma dayanımı yüksektir.
- Titreşimleri azaltır.
- Ses yalıtımı sağlar.
- İç ve dış mekanda kullanılır.
- Hızlı kürlenir.
- Korosiv değildir.
- Hava şartlarından etkilenmez.

TEKNİK VERİLER

Shore A sertliği	~ 50
Birim ağırlık	~ 1.35 gr / ml
Servis sıcaklığı	-40°C / +90°C
Uygulama ısı	+5°C / +35°C
Uygulama ortam nemi	%30-90
Kürlenme hızı	30 - 50 dakika (20°C, %50 nem)
Kürlenme kalınlığı	> 3 mm (24 saat, 20°C)
Çekme mukavemeti	~ 4 N/mm ² (%50, +20°C)
Kayma dayanımı	~ 2 N/mm ²
Kopma dayanımı	~300 (20°C, %50 nem)
Kıvam	tiksotropik
Renk	Beyaz

KİMYASAL DAYANIM

Sürekli ve tam dayanım	Deniz suyu, deterjanlar, evsel atık Zayıf asit ve alkaliler, kireç suyu
Geçici dayanım	Yakıtlar, yağlar
Dayanısız	Organik solventler, kuvvetli asitler

SARFIYAT

- Değişkendir.
- Kordon uygulamasında ~45 ml / metre
- Uygulama kalınlığı 1-5 mm arasında olmalıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden arındırılmalıdır ve kuru olmalıdır.

Ahşap yüzeylerde; kalkmış, kabarmış yerler zımparalanmalıdır.

Metal yüzeylerde; pas, kir ve yağlar iyice temizlenmelidir.

Astarlama

Uzun süreli ve yüksek derecede bir yapışma için astar kullanılmalıdır. Astar kullanımından en geç 30 dakika içinde, astar tack-free halindeyken, uygulamaya geçilir.

Uygulama yapılacak yüzeye göre astar seçilmelidir.

Genelde kullanılan astar tipleri;

Emici yüzeylerde; PRIMER PS

Emici olmayan yüzeylerde ; PRIMER PS, PRIMER W-EP
PRIMER CERAMICA

Uygulama yapılacak yüzeye göre doğru astar uygulaması için lütfen teknik bilgi alınız.

Uygulama

ARMABOND P- T2 kartuş/sosis tabancası ile uygulanır.

Kartuş kullanımında uç kısımdaki tıkaç delinir ve plastik ağızlığın ucu derz ölçüsüne göre kesilerek takılır.

Sosis kullanımında sosis tabanca tüpünün içine konur, ucu kesilir ve tabanca kapatılarak uygulama yapılır.

- Yapıştırıcı, yüzeye üçgen şeklinde bir şerit halinde (10mmx8mm) uygulanır.
- Gerekirse taraklı mala ile yüzeye yayılır.
- Üzerine yapıştırılacak malzeme iyice yapıştırıcının üzerine basılarak yerleştirilir.
- Gerekirse sertleşip kuruyuncaya kadar mekanik sıkıştırıcılar ile tutturulur.
- Yüzeye bulaşacak veya taşacak yapıştırıcı, yağ haldeyken hemen temizlenmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

310 ml kartuş , 600 ml sosis

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

ARMABOND P-T2

Yüksek mukavemetli, elastik poliüretan yapıştırıcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr