

ARMAPLATE

Ađır y¼klere maruz end¼striyel zeminler iin beton y¼zey sertleřtirici

DRACO®

TANIM

ARMAPLATE hidrolik bađlayıcı, paslanmayan sert metalik alařımlı agrega ve diđer katkı maddelerinden oluřan, ařınmaya ve tozumaya dayanıklı, taze beton ¼zerine monolitik olarak kullanılan, kullanıma hazır, beton y¼zey sertleřtiricisidir.

KULLANIM ALANLARI

- Fabrika, depo, tamirhane, otopark, garaj, fuar alanları, S¼permarketler gibi yapılarda.
- Kaldırımlar, yollar, otoparklarda.
- Koridor, teras, rampa, okul, hastane, alıřveriř merkezleri, konut , iřyerleri, gibi hafif ve orta trafik y¼k¼ne maruz beton y¼zeylerinde kullanılır.
- Ađır y¼klere maruz end¼striyel zeminlerde.

ZELLİKLER

- ARMAPLATE kullanılan beton y¼zeyin dayanımı, normal betona g¼re birka misli artar.
- Beton y¼zeyinin emici ozelliđi azalır.
- Beton y¼zeyindeki tozmayı azaltır ve kolay temizlenir.
- Mekanik ařınmalara, darbelere dayanım sađlar.
- Motor yađı, madeni yađlar, hafif asit, deterjan gibi end¼striyel kimyasal maddelere karřı diren artar.
- Uygulanan sertleřtirici beton yapının bir parası olur.
- Betonda donma-oz¼lme sonucunda ortaya ıkan pullanmaya diren g¼sterir.
- Paslanma, oksitlenme yapmaz.
- Alev almaz, zehirli gaz ıkıřı yapmaz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmıř ortamlarda, g¼neř, yađmur ve dondan korunarak depolandıđında raf ¼mr¼ üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİLER

Basın dayanımı	40 (1 g¼n), 75-80 (28 g¼n) N/mm ²
Agrega ieriđi	Metalik agrega
Ařınma dayanımı	< 3000 mg (TABER), BS8204
Renk	Gri, kırmızı, yeřil, siyah
Standart	TS EN 1504-2

SARFIYAT

Y¼k ve trafik yođunluđuna g¼re 5 – 7 kg / m²

Hafif ve orta y¼klerde 5-6 kg / m²

Ađır y¼klerde 6-7 kg / m²

Malzeme y¼zeyde 2-3 mm kalınlıđında bir kaplama yapar.

UYGULAMA

Beton d¼k¼m¼

Mevcut eski beton ¼zerine d¼k¼lecek beton en az 7 cm kalınlıđında ve ¼zerine gelecek y¼k¼ kaldıracak yapıda olması gerekir.

Hazırlanan anolar iine beton d¼k¼l¼r ve vibrasyonlu mastarla iyice yerleřtirilir, tahta mala ile y¼zey d¼zeltilir.

Uygulanacak beton y¼zeyi, ok ıslak veya ok kuru olmamalı, y¼zey sertleřtiricinin ihtiyaı olan nemi alabileceđi kadar ıslak olmalıdır. Eđer betondaki su oranı ok d¼ř¼k ve beton kuru olursa y¼zey sertleřtirici beton ile yapısal olarak birleřmeyecektir.

ok fazla su oranı olursa da y¼zey sertleřtirici malzemede ayrıřma olacak ve beton y¼zeyindeki mukavemetlerde azalma olacaktır. Bu y¼zden beton ¼zerinde 'kanama' suyu varsa alınmalıdır.

Y¼zey sertleřtirici uygulaması

Beton, ¼zerinde y¼r¼n¼ld¼đ¼nde en ok 2-3 mm derinliđinde ayak izi kalacak kadar sertleřtiđinde, y¼zey sertleřtirici uygulamasına geilir.

nce, kullanılacak malzemenin 2 / 3'¼ beton y¼zeyine el veya mekanik serpme makinesi ile y¼zeje homojen olarak yayılır.

Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk deđiřtirmesi) beklenmeli ve disk perdahı yapılarak ve betona yedirilerek betonla b¼t¼nleřmesi sađlanmalıdır.

Daha sonra geriye kalan 1 / 3 malzeme aynı Őekilde beton ¼zerine yayılarak perdahlanır.

Kaba perdah iřleminden sonraki ince-son bitirme perdahı, perdah ve ince bıak aısı ayarlanarak istenilen d¼zl¼k ve parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.

Uygulama sırasında kesinlikle y¼zeje su serpilmez.

K¼rleme

Uygulama bitiminden hemen sonra, derzlerin oluřumundan evvel, beton suyunun hızlı buharlařmasını ve kılcal r¼tre atlamalarını ¼nlemek, betona mukavemet kazandırmak iin PROCURE k¼r maddesi ile beton y¼zeyi korunmalıdır.

Derz kesimi

1-2 g¼n iinde derzler kesilir.

G¼VENLİK NLEMLERİ

Uygulama sırasında malzemenin cilt ve g¼z ile teması ¼nlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduđu takdirde hemen birka bardak su iip tıbbi yardım alınmalıdır. G¼z ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu eldiven, giysi / maske / g¼zl¼k kullanılmalıdır.

ARMAPLATE

Ađır y¼klere maruz end¼striyel zeminler iin
beton y¼zey sertleřtirici



¼r¼n¼m¼z¼n teknik ¼zellikleri ile ilgili verilen bilgiler, m¼mk¼n olan en dođru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ¼r¼n¼n kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ¼r¼n bilgileri, g¼ncellemeler olduđunda beyan edilecek yeni tarihli b¼ltenle geerliliđini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr