

BITUMEN PRIMER no.2

Solvent bazlı bitüm astar

DRACO®

TANIM

BITUMEN PRIMER no:2, solvent bazlı bitümlü astardır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlardaki düşey ve yatay uygulamalarda.
- Kendinden yapışkanlı membranlarda astar olarak.
- Hafif nemli yüzeylerde astar olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir.
- Tek bileşenli olduğundan uygulaması kolaydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan evvel yüzeydeki çimento parçacıkları, toz, yağ, boya, gibi maddeler arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki bozukluklar, çukurlar uygun tamir harçları ile kapatılmalıdır ve düzlenmelidir.

Karıştırma

- Uygulamadan önce matkap ile 2-3 dak. karıştırılmalıdır.

Uygulama

- Malzeme fırça ile yüzeye sürülür.

Sarfiyat

- Yüzeyin emicilik oranına göre, 100 - 500 gr / m²

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Siyah renk solventli bitüm
Yoğunluk	0.86 kg/l \pm 0.02
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Servis ısısı	-20°C / +120°C
İlk kuruma süresi	1 saat (+20°C)
Nihai kuruma süresi	24-48 saat

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

- Malzeme solvent içerdiğinden kapalı alanlar uygulama sırasında havalandırılmalı, sigara içilmemeli ve malzeme ateşten ve parlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

5 lt teneke.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Malzeme solvent içerdiğinden ateş ve parlayıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır.

BITUMEN PRIMER no.2

Solvent bazlı bitüm astar



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr