

BITUSER K5

Kauçuk bitüm esaslı kaplama

DRACO®

TANIM

BITUSER K5, soğuk uygulamalı, tek bileşenli, kauçuk bitüm emülsiyonu kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Yatay ve düşey yüzeyler.
- Ara kat su yalıtım katmanı olarak.
- Zemin tabliyelerinde.
- Toprak altında kalan yüzeyler.
- Temeller, istinat duvarları.

ÖZELLİKLER

- Esnekler.
- Solvent veya zararlı maddeler içermez.
- Yüksek ortam sıcaklığından etkilenmez.
- Derzsiz, eksiz kaplama yapılıdır.
- Tek bileşenli, kullanıma hazır bir malzeme olduğundan uygulaması kolaydır.
- Kuru veya hafif nemli yüzeylere yüksek yapışma gücü vardır.
- Topraktaki kimyasallara ve kirli yer altı sularına dayanıklıdır.

TEKNİK VERİLER

Renk	Kahverengi (uygulandığında siyah)
Yoğunluk	1.00 kg/Lt ± 0.02
Kuru madde oranı	% 38 ± 2
pH	8-12
Esneklik	< 200 %
Parlama noktası	Yanıcı değildir
Isı dayanıklılığı	< +60°C
Su dayanıklılığı	Su içinde tekrar çözülmez
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
İlk kuruma (20°C)	Yüzeyde 1 saat, temelde 8-12 saat
Nihai kuruma	3 gün
Uygulama kalınlığı	1-2 mm
Sarfiyat	0.250 – 0.500 kg / m ² / beher kat

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg.

Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, küre gibi yapışmayı önleyen maddelerden arındırılmalıdır.
- Beton yüzeylerdeki geniş boşluklar tamir veya grout harcı gibi malzemeler ile doldurulmalı ve yüzey düzgün hale getirilmelidir.
- Yüzey kuru veya hafif nemli olmalıdır.

Astarlama

Gerekli durumlarda yüzey astarlanmalıdır. Astarlama için 1 kg BITUSER K5, 1 lt su ile 400-600 devir/dakika bir karıştırıcı ile karıştırılarak yüzeye uygulanır. Astar kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

Karıştırma

Uygulama öncesinde malzeme kendi kabı içerisinde karıştırılmalıdır.

Uygulama sırasında duraklamalar yapılırsa, malzeme belirli aralıklarla tekrar karıştırılmalıdır.

Uygulama

- Sert fırça ile tek yönde uygulanır.
- İkinci kat uygulama, birinci kat kuruduktan sonra, ortalama 5 saat sonra (+30°C) yapılır.
- Malzemenin uygulandıktan sonra yüzey 24 saat süre ile yağmur gibi dış etkenlerden korunmalıdır.
- +5°C altında malzemeyi uygulamayınız.

SARFIYAT

0.250 – 0.500 kg / m² / beher kat (2-3 kat uygulanır)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında;

- Koruyucu giysi, eldiven, maske/gözlük kullanmalıdır.
- Ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

BITUSER K5

Kauçuk bitüm esaslı kaplama



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr