

BITUSER MAXIFLEX

Bitüm polimer kauçuk lateks emülsiyonu su yalıtım malzemesi

DRACO®

TANIM

BITUSER MAXIFLEX , bitüm-polimer lateks emülsiyonu, soğuk uygulamalı,%1000 esnekliği olan, tek bileşenli su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm yatay ve dikey yüzeylerde.
- Teras, çatı ve balkonlarda.
- Temel ve perde yalıtımında.
- Islak hacimlerin yalıtımında.
- Beton, gaz beton, tuğla, şap, çinko, ahşap, metal, çinko, PVC üzerine uygulanabilir.
- Eski bitümlü membranların tamirinde.
- Baca ve metal oluklarda.
- Çatlama ihtimali olan her türlü betonarme yapılarda.
- Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyete sahiptir. (%1000)
- Solvent veya zararlı maddeler içermez.
- Nem ve buhar geçirmez.
- Ekolojik bir üründür.
- Derzsiz, eksiz kaplama yapılıdır.
- Yüksek çatlak örtme kapasitesi vardır.
- Tek bileşenli , kullanıma hazır bir malzeme olduğundan uygulaması kolaydır.
- Yüksek yapışma gücü vardır.
- Bitki kökleri ve mikroorganizmalara dayanıklıdır.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.

TEKNİK VERİLER

Renk	Kahverengi-Siyah
Yoğunluk	1.01 kg/Lt ± 0.02
Kuru madde oranı	% 70 ± 2
pH	7-10
Esneklik	% 1000
Isı dayanıklılığı	-30°C / +80°C
Uygulama ısısı	+5°C / +30°C
İlk kuruma (20°C)	Yüzeyde 60 dak, temelde 8-12 saat
Nihai kuruma	1-3 gün
Uygulama kalınlığı	2-3 mm
Sarfıyat	1.0 kg / m ² / mm

AMBALAJ VE DEPOLAMA

15 ve 30 kg.
Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, küre gibi yapışmayı önleyen maddelerden arındırılmalıdır.
- Beton yüzeylerdeki geniş boşluklar tamir veya grout harcı gibi malzemeler ile doldurulmalı ve yüzey düzgün hale getirilmelidir.
- Yüzey hafif nemli olabilir fakat yüzeydeki serbest su alınmalıdır.

Astarlama

Gerekli durumlarda yüzey astarlanmalıdır.
Astarlama için 1 kg BITUSER MAXIFLEX, 5 lt su ile 400-600 devir/dakika bir karıştırıcı ile karıştırılarak yüzeye uygulanır. Astar kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

Uygulama

- Fırça ve rulo ile, veya püskürtülerek uygulanır.
- İkinci kat uygulama, birinci kat kuruduktan sonra yapılır.
- Geniş alan uygulamalarda polyester (40 gr/m²) file takviyesi yapılabilir.
- Malzemenin uygulandıktan sonra yüzey 24 saat süre ile yağmur gibi dış etkenlerden korunmalıdır.
- +5°C altında malzemeyi uygulamayınız.

Toprak seviyesinin altındaki uygulamalarda, kalıbı alınmış taze betonarme yüzeylere hemen uygulanabilir. İlk kat kurumadan 1 numara silis ile kumlanır. Yüzey kuruduktan sonra serbest kumlar süpürülerek ikinci kat uygulamasına geçilir.

BITUSER MAXIFLEX koruyucu bir katman ile kaplanmak istenirse; Yüzey kurumadan 1 numara silis kumu serpilir. Yüzey kuruyunca serbest kumlar süpürülerek temizlenerek şap-sıva vs. kaplamalar yapılır.

Kaplama tam kuruduktan ve levhalar ile korunduktan sonra temel çukuru dolgusu yapılmalıdır.

SARFIYAT

1.0 kg / m² / mm

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

BITUSER MAXIFLEX

Bitüm polimer kauçuk lateks emülsiyonu su yalıtım malzemesi



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 6

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr