

DARAPLAST ince sıva

Hazır ince sıva harcı

DRACO®

TANIM

DARAPLAST ince sıva, tek bileşenli, kimyasal katkılı, makine ve elle uygulanabilen hazır ince sıva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Duvar ve tavanda.
- Kaba sıva, brüt beton kaplamalarından önce yüzey düzlemede.

ÖZELLİKLER

- Hem makine hem de elle uygulama.
- Kolay ve hızla uygulama.
- Uygulandığı yüzeylere yüksek yapışma gücü.
- Düzgün yüzey bitişi sağlar.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluğu	~ 1.40 kg / litre
Dinlendirme süresi	5-10 dakika
Tava ömrü	2-3 saat (+20°C)
Su oranı	Toz ürünün %22-26
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Servis sıcaklığı	-20°C / +70°C
Bağ dayanımı	≥1 N/mm ² (EN1015-12)
Su emme	W1; C≤0,40/(m ² .dak ^{0,5}) EN1015-18)
Su buharı geçirgenlik	≤25 μ (EN1015-19)
Basınç dayanımı	≥6 N/mm ² (EN1015-11)
Renk	Gri, beyaz
Uygulama kalınlığı	2-6mm
Bayındırlık poz no	04.476/C

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg. torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

- Uygulamadan önce yüzey tozdan, yağdan, boya, küre gibi nüfuz etmeyi önleyen maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki hasarlı bölgeler tamir edilmelidir.
- Brüt beton uygulamalarından önce yüzey brüt beton astarı ile astarlanmalıdır.
- Uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir.

Harcın hazırlanması

Toz ürün suya eklenerek karıştırılır.

Su oranı toz ürün ağırlığının % 22-26

(pH değeri 5.5 'dan düşük su kullanmayınız)

Önce bir kovaya 5.50 – 6.50 litre su konur, sonra torbadaki 25 kg. malzeme karıştırılarak suya eklenir ve 4-5 dakika kesintisiz olarak karıştırılır. 2-3 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir.

Harcın uygulanması

- Malzeme püskürtme makinesi veya mala ile uygulanır.
- Uygulanan yüzey master ile düzeltilir.
- Sertleşme tamamlanmadan mala ile perdelanarak yüzey düzeltilir.
- Yüksek ısılarda harç prizini alana kadar nemlendirilir.
- Birleşim yerlerinde, pencere kapı köşelerinde çatlamayı önlemek için sıva filesi kullanılmalıdır.
- Beher kat kalınlığı 2-6 mm arasında olmalıdır.
- Gri renk de boya için en az 10 gün beklemek gerekir. Beyaz renk sıva boya yapmadan kullanılabilir.
- Donmuş, rüzgar ve direk güneş ışığına maruz yüzeylere uygulamadan kaçınılmalıdır.
- Uygulamadan sonraki 1 hafta içinde şiddetli yağış ve don bekleniyorsa uygulama yapılmamalı veya koruma önlemleri alınmalıdır.

SARFIYAT

1.4 – 1.7 kg / m² / 1mm

DARAPLAST ince sıva

Hazır ince sıva harcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr