

DISARMEX C95-K

Konsantre kalıp ayırıcı

DRACO®

TANIM

DISARMEX C95-K, beton dökümü yapıldıktan sonra kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için, su ile emülsiyon edilerek kullanılan, mineral yağ içeren, konsantre şeklinde bir kalıp ayırıcıdır.

Bayındırlık poz. No: 04.11671

KULLANIM ALANLARI

- Çelik-plastik-plywood kalıplar.
- Özellikle ahşap kalıpta.

ÖZELLİKLER

- Temiz ve düzgün beton elde edilmesini sağlar.
- Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar.
- Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Kalıpta leke bırakmaz.
- Kalıbın ömrünü uzatır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Mineral yağ esaslı, sarımsı sıvı
Su ile karışımdan sonra	Beyaz
Yoğunluk	0.87 ±0.02 kg / litre
Uygulama ısısı	> 0°C

• GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
- Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.
- Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
- Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

DEPOLAMA

- Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldır.
- DISARMEX C95-K, su katılmamışsa dondan etkilenmez.

AMBALAJ

30 lt (26 kg) bidon.
208 lt. (183 kg) varil
1000 lt. (880 kg) IBC.

UYGULAMA

Karıştırma

DISARMEX C95-K, su ile emülsiyon yapılarak kullanılır. (Emici olmayan çelik, plywood gibi yüzeylerde sulandırılmadan kullanılabilir)

DISARMEX C95-K : SU oranı ;

Yüzeyin düzgün/parlak veya emici olmasına göre 1 : 1 ila 1:10 arasında değiştirilebilir.

Düzgün ve parlak yüzeylerde 5-7 misli,
Emici yüzeylerde 10 misline kadar sulandırılabilir.

Genel karışım oranı 1 : 3

Malzeme kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Hacmen kaç misli sulandırılmasına bağlı olarak gerekli su miktarı bir kova içine konur.

DISARMEX C95-K konsantre malzeme mikser ile karıştırılarak suya eklenir.

Bu karışımdan sonra beyaz renkli bir malzeme elde edilir.

Uygulama

- Kalıp yağı uygulaması dökümden 2-3 saat önce yapılmalıdır.
- DISARMEX C95-K ile su karışımı sonrasında elde edilen emülsiyon püskürtülerek veya fırça-rulo ile uygulanır.
- Yeni kalıplarda ahşabın emicilik oranına göre iki kat yapılabilir.
- Bekletilen emülsiyon tekrar kullanılmadan önce mikser ile karıştırılmalıdır.
- Emülsiyon haline gelmiş ürün donarsa malzemede çözümler olabilir. Bu durumda malzeme ılık ortama alınarak birkaç saat bekletilmeli, sonra mikser ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.

SARFIYAT

1 Litre malzeme ile;

- Pürüzlü yüzeylerde 20-40 m²
- Düz yüzeylerde 40-80 m²

DISARMEX C95-K

Konsantre kalıp ayırıcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr