

EPOBETON 3SL-F

Hızlı priz alan, akıcı kıvamda epoksi esaslı yapıştırıcı, tamir, montaj ve grout harcı

DRACO®

TANIM

EPOBETON 3SL-F , üç bileşenli, solventsiz, çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, yatay yüzeylere uygulanan, kendinden yerleşen (self levelling), 4-50mm kalınlıkta uygulanabilen epoksi tamir, ankraj, montaj ve grout harcıdır. Hızlı sertleşme özelliği sayesinde 2 saat içinde trafiğe açılır.

KULLANIM ALANLARI

- Havaalanı pist ve beton yolların onarımında.
- Köprü taşıyıcı plakalarda, metal kolonlarda.
- Kreyin ray hatlarında.
- Beton üzerine gelecek ağır makine temellerinde.
- Bağlama civatalarında.
- Prefabrik yapıların ankrajında.
- Esnek olmayan derzlerde.
- Betona demir filiz ekme işlerinde.
- Prekast, donatılı betonların çatlak tamiratında.
- Zemin tamirat ve düzleme işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Self levelling özelliği sayesinde hızlı uygulama.
- Yüksek aşınma ve darbe direnci.
- Beton, çelik, tahta, taş gibi yapılara yüksek yapışma.
- Rötre yapmaz. (non-shrink).
- Çökme ve tortulaşma yapmaz.
- Kuru veya hafif nemli ortamlarda uygulanabilir.
- Madeni yağlar, petrol, asit ve suya karşı geçirimsizlik.
- Titreşime dayanıklıdır.
- Astar gerektirmez.
- 2 saat içinde yaya, 1 gün içinde ağır trafiğe açılabilir.

TEKNİK VERİLER

Karışım Yoğunluğu	2.0 ± 0.05 kg/litre
Tava ömrü	30 dakika (20°C)
İlk sertleşme	2 saat (20°C)
Tam sertleşme	24 saat (20°C)
Uygulama ısısı	+5°C - +40°C
Servis sıcaklığı	-15°C - +80°C
Basınç dayanımı	>80 (2 saat), >100 (24 saat) N/mm ²
Eğilme dayanımı	> 20 N / mm ² (24 saat)
Betona yapışma	> 2 N / mm ² (7 gün)
Çeliğe yapışma	> 3 N / mm ² (7 gün)
Renk	Gri
Bayındırlık poz. no.	04.613/8-b
Standart	TS EN 1504-3, TS EN 1504-6

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

Uygulama yapılacak yüzey temizlenmeli, gerekirse pürüzlendirilmeli ve yağ, pas, boya, toz gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Uygulanacak beton minimum 28 günlük olmalı ve beton yüzeyi kuru/hafif nemli olmalıdır. Çelik yüzeyler parlak metal çıkana kadar kum ile püskürtülmeli veya fırça ile temizlenmelidir. Donatıdaki pas temizlenmeli, gerekirse yeni donatı eklenmelidir.

Makine temellerinde: Makine yerleştirmeden önce beton temizlenmeli, grout gelecek yüzey pürüzlendirilmeli, civata ve taban plakası temiz olmalıdır. Taban plakasına hava tahliye delikleri önceden açılmış olmalıdır. Makine yerleştirilip terazisi alındıktan sonra pozisyonu değiştirilmemeli, ayar takozları harcın yapışmaması için hafif yağlanmalıdır.

Kalıpların hazırlanması

Kalıplar sağlam ve kenarları boşluksuz olmalı, grout harcının döküleceği tarafta taban plakası kenarı ile kalıp arasında 5 cm döküm boşluğu bırakılmalıdır. Ürünün kalıp duvarlarına yapışmaması için polietilen kullanılabilir.

Malzemenin karıştırılması

B bileşeni A bileşeninin içine eklenerek 1-2 dakika düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılır. Sonra kuru ve toz haldeki C bileşenini ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar ve hava kabarcıkları yaratmayacak şekilde, yaklaşık 3-4 dakika karıştırın.

Uygulama

EPOBETON 3SL-F, karıştırma işleminden hemen sonra kalıp boşluklarına veya yüzeye dökülerek uygulanır. (4 – 50 mm)

Onarım uygulamalarında; Harç yüzeye dökülür ve dişli mala yardımı ile iyice yerleştirilir. sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlar 48 saat süreyle dış etkilerden korunmalıdır.

Grout uygulamalarında; harç kalıbın yalnızca bir tarafından ve kesintisiz dökülmeli, çengel uçlu çelik bir tel kullanılarak malzemenin iyice yerleşmesi sağlanmalıdır.

Kalıplar 24 saatten, ayar takozları 2 günden önce alınmamalı,

Makine işletmeye alındıktan sonra civataları kontrol edilmelidir.

Sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlar 48 saat süreyle dış etkilerden korunmalıdır.

Dolgu işlemlerinde uygulama kalınlığı beher katta en fazla 5 cm olmalı, ve ilave katlar bir önceki tabaka sertleştikten sonra, ortalama 4-5 saat sonra yapılmalıdır.

SARFIYAT

1 mm kalınlık için 2.0 kg / m²

EPOBETON 3SL-F

Hızlı priz alan, akıcı kıvamda epoksi esaslı yapıştırıcı, tamir, montaj ve grout harcı

DRACO[®]

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde su ile yıkanmalı, göz ile temasında derhal doktora başvurulmalıdır. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

15.5 kg. set halindedir. (2 kg A + 1,10 kg B + 12,4 kg C)
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 6

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr