

PRIMAKOL

Alçı ve çimento esaslı sıvaların brüt beton, duvar ve tavanlara aderansını artıran astar

DRACO®

TANIM

PRIMAKOL, brüt beton, duvar ve tavanlara alçı veya çimento esaslı sıvaların iyi yapışmasını sağlayan, polimer modifiye, reçine esaslı bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanlardaki tavan ve düşey yüzeylerde.
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların beton yüzeylere daha iyi yapışmasını sağlamak için.
- Tavan sıvalarında astar olarak.

PRIMAKOL, havuz ve banyolar gibi nem oranı yüksek ortamlarında, kaba sıvalarda, dış yüzeylerde kullanıma uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Alçı ve çimento esaslı sıvaların çalışma süresi ve işlenebilirliğini artırır.
- Alçı ve çimento esaslı sıvaların hızlı su kaybını önler.
- Solvent içermez. Kokusuzdur.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Yüzey komple toz, yağ, küp maddesi, boya ve diğer serbest partiküllerden arındırılmalı ve yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Karıştırma

- 12 kg.'luk PRIMAKOL kovanın içine 5-6 litre su ilave edilir.
- 3-5 dakika 400-600 devirde bir karıştırıcı ile karıştırılır.
- Malzeme uygulanırken zaman zaman karıştırılmalıdır.

UYGULAMA

- Karıştırılmış malzeme, tekstürlü rulo ile yüzeye uygulanır.
- 24 saat sonra alçı veya çimento esaslı sıvaların uygulamasına geçilir.

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine göre ;
PRIMAKOL malzeme sarfiyatı ; 100 – 250 gr / m²
Sulandırılmış malzeme sarfiyat ; 200 – 350 gr / m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

12 kg kova.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	1.30 ± 0.02 kg / lt
Malzeme yapısı	Modifiye polimer-reçine
Solvent	İçermez
Uygulama ısısı	+5°C / +30°C
Servis ısısı	-20°C / +80°C
Kuruma süresi	1-2 saat
Uygulama kalınlığı	0,15 - 0,30 mm

PRIMAKOL

Alçı ve çimento esaslı sıvaların brüt beton, duvar ve tavanlara aderansını artıran astar



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 4

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr