

PRIMER A

Emici yüzeylerde kondisyon artırıcı astar

DRACO®

TANIM

PRIMER A, uygulanan yüzeylerin nemden korunmasında ve emici yüzeylerde hızlı su kaybını ve yüzeyin altından gelen hava ve kabarcıkları önlemek için kullanılan, lateks esaslı sıvı malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- Halı, parke, PVC, vinil gibi kaplamalarında astar olarak.
- Emici yüzeyde hızlı su kaybından dolayı oluşabilecek çatlakları önlemek için.
- Kireç-sıva, alçı-sıva, alçı-kontaplak, gazbeton, tuğla gibi malzemelerin astarlanmasında.
- Çimento esaslı yüzeylerde tozmayı önlemek amacı ile.
- Emici yüzeylerin nemden korunmasında.
- Seramik kaplamalarından önce astar olarak.

ÖZELLİKLER

- Self levelling – kendiliğinden yayılan tesviye şaplarında hava kabarcıkları oluşmasını önler ve astar olarak kullanılır.
- Alçı yüzeylere seramik ve duvar kağıdı yapıştırılmadan evvel astar olarak kullanılır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Solvent içermez. Kokusuzdur.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

6 - 30 kg bidon, 250 kg varil, 1000 kg IBC.
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

TEKNİK VERİLER

| | |
|----------------|----------------------------|
| Yoğunluk | ~ 1.00 ±0.02 kg / lt |
| Malzeme yapısı | Akrilik reçine |
| Görünüm | Beyaz sıvı, yüzeyde şeffaf |
| Solvent | İçermez |
| Uygulama ısısı | +10°C / +30°C |
| Kuruma süresi | 2 saat (beher kat) |

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Yüzey komple toz, yağ, kür maddesi, boya ve diğer serbest partiküllerden arındırılmalı ve yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Halı, parke, PVC, vinil gibi yer kaplamalarından önce astar olarak;

- PRIMER A, 1:1 oranında su ile karıştırılarak kuru ve temiz yüzeye fırça ile sürülür. (100 gr/m²)
- PRIMER A kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

Tozuma karşı emici yüzeylerin kondisyonunu artırma;

- PRIMER A, 1:1 oranında sulandırılarak yüzeye fırça ile sürülür. (100 gr/m²)
- Astarlanan yüzey kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

Alçı-kontraplak, alçı-sıva, kireç-sıva, sunta, gazbeton gibi yüzeylerin neme karşı korunmasında ;

- PRIMER A, yüzeye iyice fırça ile sürülür. (100 gr/m²)
- Diğer uygulamalardan evvel yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Alçı-kontraplak, alçı-sıva, kireç-sıva, sunta, gazbeton gibi yüzeylerin astarlanmasında ;

- PRIMER A, 1:1 oranında sulandırılarak fırça ile sürülür. Gerekirse iki kat uygulanır. (100 gr/m²)
- Astar kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

PRIMER A

Emici yüzeylerde kondisyon artırıcı astar



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 4

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr