

# REPACEM RASANTE

Doğal hidrolik kireç esaslı ince sıva

**DRACO®**

## TANIM

REPACEM RASANTE, tarihi yapıların boya öncesi sıvanması için geliştirilmiş, doğal hidrolik kireç esaslı, 1-5 mm arası uygulanan ince sıva harcıdır.

## KULLANIM ALANLARI

- Tarihi – eski yapıların boya öncesi ince sıvasında.

## ÖZELLİKLER

- Eski ve tarihi yapılarla kullanılan malzemeler ile bütünlük sağlar.
- Olumsuz ve ters kimyasal etki yaratmaz.
- Buhar ve nem geçirgenliğini bozmaz.
- Çimento içermez.
- Asbest içermez
- Suda çözünür tuzları sınırlıdır.
- Çiçeklenme direnci yüksektir.
- Kapiler su emmesi düşüktür.

## SARFIYAT

1.4 kg / m<sup>2</sup> / mm

## TEKNİK VERİLER

Kimyasal yapı	Doğal hidrolik kireç, doğal agrega
Su karışım oranı	Toz ürünün ~ %25
Dane boyutu	0-0,5 mm
Yoğunluk	~1.40 kg / lt
Kapiler su emme	≤0.2kg.m <sup>-2</sup> .saat <sup>0-5</sup>
Basınç dayanımı	>10 N/mm <sup>2</sup>
Zemin sıcaklığı	+5°C / +40°C
Harcı kullanma süresi	30 dakika
Tam kürlenme	7 gün

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Ürünün göz, ağız ve cilt ile temas önlenmelidir.

Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda ise doktora başvurulmalıdır.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

Orijinal ambalajında, korumalı, kuru ve havalandırılmış ortamlarda, +5°C / +30°C arasında, nem ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü en az 6 aydır.

## UYGULAMA

### Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır.
- Yüzey, aderansı önleyecek her türlü yağ, pas vb. diğer maddelerden arındırılmalıdır.
- Su akıntıları uygun tıkaç malzemesi ile kapatılmalıdır.
- Yüzey nemlendirilmeli, uygulamadan önce yüzeyde serbest su olmamalıdır.

### Karıştırma

- 20 kg. toz malzeme ~ 6.25 lt. su'ya eklenir.
- Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.
- Üzerine gerekli toz ürün eklenerek karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
- Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulamaya geçilir.

### Uygulama

- REPACEM RASANTE, mala ile yüzeye 1-5 mm kalınlıkta sıvanır.
- Harcın suyunu çekmesi beklenir.
- Sıvacı fırçası ile harcın yüzeyine su serpilerek, çelik veya ahşap mala ile bitirilir.

### Dikkat edilmesi gereken hususlar

- Uygulama kalınlığı beher katta 1-5 mm olmalıdır.
- İkinci kat uygulama, 1. kat tamamen kurduktan sonra ve 24 saat sonra yapılmalıdır. Ancak, ilave kattan önce yüzey nemlendirilmelidir.
- Açık alanlarda, rüzgarlı yerlerde ve direk güneş ışığı olan yerlerde yüzey en az 48 saat süre ile su veya ıslak çuval ile kürlenmelidir.

# REPACEM RASANTE

Dođal hidrolik kire esaslı ince sıva



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

[www.draco.com.tr](http://www.draco.com.tr)

Revizyon no: 3

F: +90.216.5910781

[info@draco.com.tr](mailto:info@draco.com.tr)