

REPACOAT

Dekoratif mineral sıva

DRACO®

TANIM

REPACOAT, ısı yalıtım levhalarında ve mineral esaslı yüzeylerde dekoratif sıva olarak kullanılan, elyaf takviyeli, yüksek mukavemetli, polimer modifiye sıva harcıdır.

İnce ve kalın dokulu olmak üzere 2 tiptir.

REPACOAT 15; ince doku

REPACOAT 20; kalın doku

STANDARTLAR

TS 7847

Bayındırlık Poz. no: 04.476/A

KULLANIM ALANLARI

- Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif sıva olarak.
- Mineral esaslı yüzeyler.
- İç ve dış mekanlar.

ÖZELLİKLER

- Su ile karıştırılıp kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Çatlama ve sarkma yapmaz.
- Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- İyi yapışma sağlar.
- Elyaf takviyelidir.
- Geçirimsizlik sağlar.
- Buhar geçirimlidir.
- Üzerine dış cephe boya uygulanabilir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Çimento esaslı toz
Renk	Beyaz
Toz yoğunluğu	1.50 kg/lt
Su karışım oranı	Toz ürünün % 22-26
Tane büyüklüğü	1,5 mm (ince) 2,0 mm (kalın)
Çalışma süresi	60 dakika (20°C)
Uygulama ısısı	+5°C / +30°C
Servis sıcaklığı	-20°C / +80°C

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Uygulama sırasında koruyucu eldiven, giysi, maske, gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg. torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Üzeri sıvanacak ısı yalıtım levhaların sağlam ve iyice yerine oturmuş olduğuna dikkat edilmelidir.
- Üzeri sıvanacak ısı yalıtım levhaların üzeri REPAPLAST veya REPACRETE gibi sıva harcı ile sıvanmış olması lazımdır.
- Aderansı zayıflatacak yağ, gres gibi maddeler yüzeyden arındırılmalıdır.
- Mineral esaslı yüzeyler temiz olmalıdır.

Astarlama

Uygulamadan önce PRIMAPLAST astarı yüzeye fırça veya rulo ile sürülür.

Karıştırma

25 kg. toz malzeme, ısıya bağlı olarak ~ 5.50 – 6.50 kg. su'ya eklenir. (su oranı %22-26)

Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.

Üzerine gerekli toz ürün eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.

Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha 30 saniye karıştırılarak uygulamaya geçilir.

Karışmış kullanıma hazır malzeme 1,5 – 2 saat içinde kullanılmalıdır.

Uygulama

- İyice karıştırılıp kullanıma hazır hale gelen harç, çelik malası ile ortalama sıva uygulanmış levha üzerine uygulanır.
Uygulama kalınlığı; 1,5mm (ince), 2,0 mm (kalın)
- REPACOAT malzemesi ek yeri yapılmadan tek seferde yapılmalıdır.
- 10 dakika içinde kauçuk mala ile istenilen desen verilir.
- Gerekirse 2. kat, 1. kat uygulaması kurumadan hemen üzerine yapılmalıdır.
- 1 hafta içinde dış cephe boyası uygulanabilir.

Sarfıyat

İnce doku; 1.75 – 2.50 kg / m²

Kalın doku; 2.00 – 3.00 kg / m²

Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.

REPACOAT

Dekoratif mineral sıva



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 6

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr