

# REPAFUGA (6-20mm)

Esnek derz dolgusu – flex fuga

# DRACO®

## TANIM

REPAFUGA (6-20mm), fayans, seramik, mermer, granit fuga harcı olarak kullanılan, esnek derz dolgu malzemesidir.

## STANDARTLAR

TS EN 13888 – CG2WA  
Bayındırlık Poz no: 04.013/2

## KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeylerde.
- Fayans, seramik, cam mozaik, mermer, granit derzleri.
- Alttan ısıtılmalı sistemlerde.
- Islak hacimlerde.
- Yoğun yaya trafiği olan yerlerde.

## ÖZELLİKLER

- 6-20 mm genişliğindeki derzler için uygundur.
- Seramik kenarlarına iyi yapışır.
- Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- Darbe ve titreşimlere dayanıklıdır.
- Pürüzsüz yüzey.
- Su emmesi azaltılmış.
- Esnek, çatlama direnci yüksek.

## TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	1.25 kg ±0.02 kg / lt
Su oranı	Toz ürünün % 20-25
Aşınma dayanımı	≤ 1000 mm <sup>3</sup> (EN 12808-2)
Basınç dayanımı	≥ 15 N / mm <sup>2</sup> (EN 12808-3)
Eğilme dayanımı	≥ 2,5 N / mm <sup>2</sup> (EN 12808-3)
Büzülme	≤ 3 mm/m (EN 12808-4)
Su emme	≤ 2 (30 dakika) (EN 12808-5)
Dinlendirme süresi	5-10 dakika
Çalışma süresi	~ 1 saat
Servis sıcaklığı	-30°C / +80°C
Uygulama zemin sıcaklığı	+5°C / +35°C
Uygulama kalınlığı	6-20 mm
Kullanıma açılma süresi	12 saat duvar, 24 saat zemin
Yaya trafiğine açılma	7 gün

## UYGULAMA

### Yüzey hazırlığı

- Seramik yapıştırıcı harcı iyice sertleşmiş olmalıdır.
- Derzler yapışmayı önleyecek maddelerden arındırılmalı, temizlenmeli ve ıslak süngerle silinip nemlendirilmelidir.

### Karıştırma

- REPAFUGA (6-20mm) temiz suya eklenerek karıştırılır.
- (Su oranı toz ürünün ağırlıkça %20-25)  
20 kg toz ürün için 4 - 5 lt su eklenir.  
10 kg toz ürün için 2 – 2.5 lt su eklenir.
- Karışmış malzeme ~5 dakika bekletildikten sonra tekrar 30 saniye karıştırılarak uygulanır.

### Uygulama

- Malzeme kauçuk derz yayma malası ile seramiklerin üzerine yayılıp derz boşluklarına, önce paralel sonra çapraz doldurulur.
- Fazla malzeme yumuşak uçlu spatula ile yüzeyden sıyırılır. 15-30 dakika sonra nemli sünger ile temizlenir.
- Malzeme kurduktan sonra kuru, temiz bezle parlatılır.
- Uygulama doğrudan güneş altında, rüzgara maruz yerlerde ve yağmur altında yapılmamalıdır.
- Alttan ısıtılmalı zeminlerde ısıtma sistemi uygulamadan 24 saat önceden kapatılmalıdır.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğunda birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA









10 ve 20 kg torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

## SARFIYAT – HESAPLAMA TABLOSU

Sarfıyat (kg/m<sup>2</sup>) =  $\frac{(\text{kaplama uzunluğu-mm} + \text{kaplama genişliği-mm}) \times \text{derz genişliği-mm} \times \text{derz derinliği-mm} \times \text{derz dolgu yoğunluk}}{(\text{kaplama uzunluğu-mm} \times \text{kaplama genişliği-mm})}$

## RENKLER

	Açık gri		Fildişi		Kahve
	Gri		Bahama bej		Mavi
	Antrasit		Karamel		Yeşil
	Siyah		Açık kahve		Cotto

# REPAFUGA (6-20mm)

Esnek derz dolgusu – flex fuga



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

[www.draco.com.tr](http://www.draco.com.tr)

Revizyon no: 2

F: +90.216.5910781

[info@draco.com.tr](mailto:info@draco.com.tr)