

REPAFUGA

Seramik ve fayanslar için esnek derz dolgusu – flex fuga

TANIM

REPAFUGA , fayans, seramik, mermer ve granit fuga harcı olarak kullanılan, titreşime dayanıklı, çekmesiz, sudan etkilenmeyen, esnek derz dolgu malzemesidir.

STANDARTLAR

TS EN 13888 – ÇD2

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeylerde.
- Mevcut seramik, mermer ve granitlerin derzlerinde.
- Alışveriş merkezlerinde, konutlarda, otellerde.
- Islak hacimlerde.

ÖZELLİKLER

- Uygulaması kolaydır.
- Seramik kenarlarına iyi yapışır.
- 2-8 mm. genişliğe kadar olan derzler için uygundur.
- Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- Darbe ve titreşimlere dayanıklıdır.
- Yüzeyi pürüzsüzdür.
- Su emiciliği azdır.
- Sıcaklık farklarından olan kısama ve uzamaya dayanıklı.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	1.80 kg ±0.02 kg / lt
Su oranı	Toz ürünün ~ % 32
Aşınma dayanımı	< 1000 mm3
Basınç dayanımı	> 15 N / mm2
Eğilme dayanımı	> 3,5 N / mm2
Dinlendirme süresi	5 dakika
Çalışma süresi	2 saat
Can suyu verme	10-20 dakika
Servis sıcaklığı	-20°C / +80°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +30°C
Uygulama kalınlığı	2-5 mm
Yaya trafiğine açılma	24 saat
Renk	Beyaz, gri, açık gri, manhattan, cotto, siyah, anemone, jasmın, caramel, Bahama bej, kahve

AMBALAJ VE DEPOLAMA

10 ve 20 kg torba.
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Seramik ve fayans yapıştırıcı harcının iyice sertleştiğine dikkat edilmelidir.
- Derzler temizlenmeli ve yapışmayı önleyecek maddelerden arındırılmalı ve ıslak süngerle silinip nemlendirilmelidir.

Karıştırma

- Temiz bir kap içinde ağırlıkça ortalama 1 birim suya 3 birim REPAFUGA eklenerek karıştırılır.
- (Su oranı toz ürünün ağırlıkça %32 kadar) 20 kg toz ürün için ortalama 6.40 lt su eklenir.
- Akıcı kıvam için su oranı biraz daha arttırılabilir. (Su oranı toz ürünün ağırlıkça en fazla %35 kadar)
- Karışmış malzeme 2-3 dakika bekletildikten sonra tekrar 30 saniye karıştırılarak uygulanır.

Uygulama

- Malzeme kauçuk mala ile seramiklerin üzerine yayılıp derz boşluklarına doldurulur.
- Malzemenin iyi dolabilmesi için önce paralel sonra çapraz dolum yapılır.
- Fazla malzeme yüzeyden sıyrılır.
- Malzeme parmak baskısına dayanıncaya kadar beklenir ve sonra nemli sünger ile perdelenerek can suyu verilir.
- Yüzeyde kalan fazla malzeme sertleşmeden temizlenerek nemli halde olan derze son şekli verilir.
- Malzeme kuruduktan sonra kuru ve temiz bir bezle parlatılır.

Uygulama doğrudan güneş altında, rüzgara maruz yerlerde ve yağmur altında yapılmamalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

SARFIYAT

Seramik ve derz boyutlarına göre değişmektedir.

Seramik boyutları	Derz derinliği 8mm			
	Derz genişliği			
	2mm	4mm	6mm	8mm
10 x 10	0.50 kg/m ²	1.10 kg/m ²	1.60 kg/m ²	1.60 kg/m ²
15 x 15	0.45 kg/m ²	0.90 kg/m ²	1.30 kg/m ²	1.80 kg/m ²
20 x 20	0.30 kg/m ²	0.60 kg/m ²	0.90 kg/m ²	1.20 kg/m ²
30 x 30	0.20 kg/m ²	0.40 kg/m ²	0.60 kg/m ²	0.80 kg/m ²

REPAFUGA / 05.01.2015 / Rev.5



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Draco Yapı Kimyasalları A. Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tabakhane caddesi no: 16, Tuzla İstanbul 34957 Türkiye
T: +90.216.5910780 F: +90.216.5910781

www.draco.com.tr
info@draco.com.tr