

# REPASER 110

Fayans ve seramik yapıştırıcısı

**DRACO®**

## TANIM

REPASER 110, beton, şap ve sıva üzerine fayans ve seramiklerin yapıştırılmasında kullanılan, ince granülasyonlu, uygulama süresi uzatılmış, beyaz veya gri renkte bir harçtır.

## STANDARTLAR

Bayındırlık Poz. N: 04.013/1  
TSE 11140 EN 12004 – C1TE

## KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde. Özel durumlar ; Emici ve alçı gibi yüzeyler astarlanmalı veya REPASER 2K kullanılmalıdır.

Yerden ısıtmalı döşeme veya yenileme işlerinde, seramik üzerine seramik kaplamalarında, balkon teras gibi dış cephe kaplamalarında, granit seramik ve doğal taş kaplamalarının yapıştırılmasında REPASER 110 harcı, yapışmayı artırmak için ELASTOFLEX sıvısı ile karıştırılmalıdır.

Anhidrit, kumlanmış asfalt, alçı esaslı yapılar ve eski seramik üzerine yapılacak uygulamalar sadece iç mekânda ise REPASER 110 kullanılabilir.

## ÖZELLİKLER

- Sarkma veya çökme yapmaz.
- Donma-Çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- Uygulama süresi uzatılmış.

## SARFIYAT

Seramik boy	Tarak	Harç kalınlığı	Sarfiyat
> 10x10 cm	4 mm	1-2 mm	1.2-2.4 kg/m <sup>2</sup>
> 15x15 cm	6 mm	2-3 mm	2.4-3.6 kg/m <sup>2</sup>
>30x30 cm	8 mm	3 mm	3.6-4.2 kg/m <sup>2</sup>
<30x30 cm	10mm	4 mm	5.6 kg/m <sup>2</sup>

## TEKNİK VERİLER

Su karışım oranı	Toz ürünün ~ %24-28
Yoğunluk	1.6 kg / lt
Çekme dayanımı	>0.50 N/mm <sup>2</sup>
Dinlendirme süresi	5 dakika
Çalışma süresi	2 saat
Fugalama süresi	24 saat
Servis sıcaklığı	-20°C / +80°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +30°C
Harcı kaplama süresi	>30 dakika
Harç kalınlığı	3-6mm
Renk	Gri, beyaz

## UYGULAMA

### Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüzey tamiratları 24 saat önceden yapılmalı, yağ-boya-toz gibi harcın yapışmasını önleyecek maddelerden yüzey tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 30°C üzerinde ise yüzey nemlendirilmeli, uygulama sırasında yüzey nem oranının %2 geçmemesine dikkat edilmelidir.

Nem oranı alçı veya anhidrit yüzeylerde % 0.5 geçmemelidir.

### Karıştırma

- 25 kg. toz malzeme ~ 6.50 lt. su'ya eklenir.
- Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.
- Üzerine gerekli toz ürün eklenerek karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
- Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulamaya geçilir.

### Uygulama

- Dişli seramik tarağı ile yüzeye REPASER 110 tabakası tek yönde çekilir. (istenirse önce mala ile ince bir kontak tabakası çekilir)
- Kaplama malzemesi harca yüzdürülerek yerleştirilir. (gerekirse her seramiğin altına bir miktar harç sürülebilir)
- Fuga aralıkları bırakılarak uygulama tamamlanır. (fuga aralıkları 5x5cm seramikte 3mm, 15x15cm'e kadar olan seramikte 4mm, 15x15cm üzeri seramikte 6-8mm civarında olmalıdır)

## UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- REPASER 110 harcının uygulamasından sonra 30-40 dakika açıkta bekleme süresi vardır. Uygulamadan önce parmakla harca bastırarak test yapılmalı, parmaklar harca bulaşmıyorsa uygulanan yapıştırıcı harcı kazınmalı ve yeniden yapıştırıcı uygulanmalıdır.
- REPASER 110 harç kalınlığı 6 mm geçmemelidir.
- Zemin sıcaklığının +5°C altında olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.
- Seramiklerin kaplanmasından sonra derzlerin fugalanması 24 saat sonra yapılmalıdır.
- Derz aralığı en az 3 mm olmalıdır.

# REPASER 110

Fayans ve seramik yapıştırıcısı

**DRACO®**

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.  
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr