

REPASER 120

Doğal taş ve kaplama tuğla yapıştırma harcı

DRACO®

TANIM

REPASER 120, beton, şap ve sıva üzerine doğal taş, tuğla gibi büyük ebatlı kaplamaların yapıştırılmasında kullanılan, kalın granülasyonlu, kayma özelliği azaltılmış yapıştırma harcıdır.

STANDARTLAR

Bayındırlık Poz. N: 04.013/4-0.4013/5
TSE 11140 EN 12004 – C2T

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlardaki yatay ve düşey yüzeylerde.
- Büyük ebatlı seramik, mermer, granit, kaplama tuğla.

ÖZELLİKLER

- Sarkma veya çökme yapmaz.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Esneklik.
- Kayma özelliği azaltılmış, kalın granülasyonlu.
- Zemine şap uygulaması yapmadan döşeme imkanı.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	1.6 kg / lt
Su oranı	Toz ürünün ~ % 22
Yapışma mukavemeti	> 1 N / mm ²
Dinlendirme süresi	5-10 dakika
Kap ömrü	~ 2 saat
Servis sıcaklığı	-20°C / +80°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +35°C
Yaya trafiğine açılma	24 saat
Harç kalınlığı	5 - 15mm
Renk	Gri, beyaz

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüzey tamiratları 24 saat önceden yapılmalı, yağ-boya-toz gibi harcın yapışmasını önleyecek maddelerden yüzey tamamen arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 30°C üzerinde ise yüzey nemlendirilmeli, uygulama sırasında yüzey nem oranının %2 geçmemesine dikkat edilmelidir. Çok emici yüzeylerde astar uygulanmalıdır.

Karıştırma

25 kg. toz malzeme ~ 5.50 lt su'ya eklenir. (su oranı %22) Önce temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur. Üzerine gerekli toz ürün eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır. Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulamaya geçilir.

Uygulama

- Çift taraflı yapıştırma metodu ve malanın dişli tarafı ile hem yüzeye hem de kaplama arkasına harç tek yönde çekilir.
- Kaplama lastik çekiç yardımı ile yüzeye yapıştırılır.

Sarfıyat

Uygulama yüzeyine göre değişken.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- REPASER 120 harcının serilmesinden 15-20 dakika içinde seramikler yerleştirilmelidir. Eğer bu zaman içinde seramikler yerleştirilemezse parmakları harca bastırarak test yapılmalı, parmaklar harca bulaşmıyorsa uygulanan yapıştırıcı harcı kazınmalı ve yeniden yapıştırıcı uygulanmalıdır.
- Zemin sıcaklığının +5°C altında olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.

REPASER 120

Dođal tař ve kaplama tuđla yapıřtırma harcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr