

REPASER 170 FX

Havuz ve ıslak zemin yapıştırma harcı

DRACO®

TANIM

REPASER 170 FX, beton, şap ve sıva üzerine seramik, mermer, granit yapıştırılmasında kullanılan yüksek performanslı, polimer takviyeli, esnek ve su geçirimsiz bir yapıştırma harcıdır.

STANDARTLAR

TSE 11140 EN 12004 – C2TE
Bayındırlık Poz. no: 04.013/1-04.013/4

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeylerde.
- Bina dış cephelerinde, dekoratif kaplamalarda.
- Havuz, su deposu, sauna gibi ıslak ortamlarda.
- Cam mozaiklerde kaplamalarda.

ÖZELLİKLER

- Sarkma veya çökme yapmaz.
- Esnektir.
- Donma – çözünme, sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmelere ve titreşimlere dayanıklıdır.
- Uzun çalışma sürelidir.
- Yapıştırılan kaplamaların uzun süre düzeltilmesine imkan sağlar.
- Geçirimsizdir.

SARFIYAT

Ortalama sarfiyat; 3-4 kg/m²

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	~ 1.50 ± 0.05 kg / lt
Su oranı	Toz ürünün ~ % 24-28
Yapışma mukavemeti	> 1.0 N / mm ²
Dinlendirme süresi	5-10 dakika
Çalışma süresi	2-3 saat
Servis sıcaklığı	-30°C / +80°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +30°C
Harcı kaplama süresi	>30 dakika
Yaya trafiğine açılma	24 saat
Harç kalınlığı	3-8 mm
Renk	Gri, beyaz

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüzey tamiratları 24 saat önceden yapılmalı, yağ-boya-toz gibi harcın yapışmasını önleyecek maddelerden yüzey tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 30°C üzerinde ise yüzey nemlendirilmeli, uygulama sırasında yüzey nem oranının %2 geçmemesine dikkat edilmelidir.

Emici yüzeyler önceden astarlanmalıdır.

Köşeler pahlanmalı ve yalıtım harcı file ile takviye edilmelidir.

Karıştırma

25 kg. toz malzeme ~ 6-7 lt su'ya eklenir.

Önce temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.

Üzerine gerekli toz ürün eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar 3-5 dak. karıştırılır.

Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak (30 saniye) uygulamaya geçilir.

Uygulama

- Önce malanın dişli tarafı ile yüzeye REPASER 170 FX tabakası tek yönde çekilir.
- Kaplama malzemesi harç içine yüzdürülerek yerleştirilir.
- Kuvvetli yapıştırma için kaplama malzemesinin alt tarafına da yapıştırıcı sürülerek çift taraflı yapıştırma metodu ile uygulama yapılmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLEŞİ GEREKEN HUSUSLAR

- REPASER 170 FX harcının en az 30 dakika açıkta bekleme süresi vardır. Uygulamadan önce parmakla harca bastırarak test yapılmalı, parmaklar harca bulaşmıyorsa uygulanan yapıştırıcı harcı kazınmalı ve yeniden yapıştırıcı uygulanmalıdır.
- Zemin sıcaklığının +5°C altında olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.
- Seramiklerin kaplanmasından sonra derzlerin fugalanması 24 saat sonra yapılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

REPASER 170 FX

Havuz ve ıslak zemin yapıştırma harcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr