

REPASER 190 FX

Yüksek performanslı, esnek, seramik-granit-mermer yapıştırıcısı

DRACO®

TANIM

REPASER 190 FX, beton, şap ve sıva üzerine seramik, mermer, granit yapıştırılmasında kullanılan yüksek performanslı, S2 sınıfı çok esnek, polimer takviyeli bir harçtır.

STANDARTLAR

TSE 11140 EN 12004 – C2TE S2
Bayındırlık Poz. no: 04.013/1-04.013/4

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeylerde.
- Bina dış cephelerinde, dekoratif kaplamalarda.
- Büyük ebatlı seramik-granit-mermer-doğal taş kaplama işlerinde.
- Mermer, doğal taş, cam mozaiklerde, pres tuğlalarda.
- Eski granit ve mermer üzerine seramik kaplamasında.
- Sıcaklık farklılıklarına maruz yüzeylerin kaplamasında.
- Teras, balkon gibi suya ve dış hava şartlarına maruz mekanlar.
- Yoğun yaya trafiğine maruz yerler.
- Alttan ısıtılmalı yüzeyler.
- Soğuk hava depoları.

ÖZELLİKLER

- Sarkma veya çökme yapmaz.
- Çok esnektir.
- Donma – çözünme, sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmelere ve titreşimlere dayanıklıdır.
- Uzun çalışma sürelidir.
- Yapıştırılan kaplamaların uzun süre düzeltilmesine imkan sağlar.

SARFIYAT

Ortalama sarfiyat; 4-6 kg/m²

TEKNİK VERİLER

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Yoğunluk | ~ 1.50 ± 0.05 kg / lt |
| Su oranı | Toz ürünün ~ % 18 |
| Yapışma mukavemeti | > 1.0 N / mm ² |
| Dinlendirme süresi | 5-10 dakika |
| Çalışma süresi | 2-3 saat |
| Servis sıcaklığı | -20°C / +80°C |
| Zemin sıcaklığı | +5°C / +30°C |
| Harcı kaplama süresi | >30 dakika |
| Yaya trafiğine açılma | 24 saat |
| Harç kalınlığı | 3-8 mm |
| Renk | Gri, beyaz |

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüzey tamiratları 24 saat önceden yapılmalı, yağ-boya-toz gibi harcın yapışmasını önleyecek maddelerden yüzey tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 30°C üzerinde ise yüzey nemlendirilmeli, uygulama sırasında yüzey nem oranının %2 geçmemesine dikkat edilmelidir. Nem oranı alçı, anhidrit yüzeylerde % 0.5 üzerinde olmamalıdır.

Alçı gibi emici yüzeylerde önce PRIMER A 1/1 oranında inceltirilip astarlama yapılmalı, astardan 24 saat sonra uygulamaya geçilmelidir.

Karıştırma

25 kg. toz malzeme ~ 4.5 lt su'ya eklenir. (su oranı ~%18) Önce temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur. Üzerine gerekli toz ürün eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar 3-5 dak. karıştırılır. Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak (30 saniye) uygulamaya geçilir.

Uygulama

- Önce malanın dişli tarafı ile yüzeye REPASER 190 FX tabakası tek yönde çekilir.
- Kaplama malzemesi harç içine yüzdürülerek yerleştirilir.
- Kuvvetli yapıştırma için kaplama malzemesinin alt tarafına da yapıştırıcı sürülerek çift taraflı yapıştırma metodu ile uygulama yapılmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLESİ GEREKEN HUSUSLAR

- REPASER 190 FX harcının en az 30 dakika açıkta bekleme süresi vardır. Uygulamadan önce parmakla harca bastırarak test yapılmalı, parmaklar harca bulaşmıyorsa uygulanan yapıştırıcı harcı kazınmalı ve yeniden yapıştırıcı uygulanmalıdır.
- Zemin sıcaklığının +5°C altında olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.
- Seramiklerin kaplanmasından sonra derzlerin fugalanması 24 saat sonra yapılmalıdır.
- Derz aralığı en az 3 mm olmalıdır.

REPASER 180 FX

Yüksek performanslı, esnek, seramik-granit-mermer yapıştırıcısı

DRACO[®]

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr