

# REPASER 2EP

İki bileşenli, yüksek performanslı, epoksi esaslı granit ve mermer yapıştırıcısı

**DRACO®**

## TANIM

REPASER 2EP, iki bileşenli, yüksek yapışma mukavemetine sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli, epoksi esaslı yapıştırma harcıdır.

## KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Yatay ve dikey yüzeylerde.
- Yüksek yapıştırma gücü gerektiren tüm işlerde.
- Alttan ısıtılmalı sistemlerde.
- Seramik, mermer, granit, tabi taş, cam mozaik, cam tuğla gibi malzemelerin beton, sıva, metal gibi yüzeylere yapıştırılmasında.
- Atıksu arıtma tesislerinde.
- Gıda işletmelerinde.
- Yüksek dayanım gerektiren süpermarket ve endüstriyel zeminlerinde.
- Hastane ve her türlü hijyenik ortamda.
- Yüzme havuzu ve ıslak zeminlerde.

## ÖZELLİKLER

- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Tüm yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilir.
- Yapısal ve yüksek yapıştırma gücü vardır.
- Mekanik, termik dayanımı yüksektir.
- Geçirimsizdir.
- Yağlara, asitlere, alkalilere, evsel atıklara, klor, sülfid gibi zemin temizleme kimyasallarına karşı dayanıklıdır.
- Bakteri, küf veya mantar oluşturmaz.
- Donma çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- İçme suyuna zararı yoktur.
- Su ile temizlenebilir.

## SARFIYAT

1.7 kg/m<sup>2</sup>/mm

## UYGULAMA

### Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak beton yüzeyler yağ, küp, boya gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmalı, metal yüzeyler pas ve yağdan arındırılmalıdır.

Yüzey nemi en fazla %4 olmalıdır.

### Karıştırma

REPASER 2EP, 2 bileşenlidir. (A+B)

B bileşeni A bileşenine eklenerek kesintisiz bir şekilde ve homojen bir karışım elde edene kadar yaklaşık 5 dakika bir mikser-mekanik karıştırıcı ile karıştırılır.

## Uygulama

- Malanın dişli tarafı ile yüzeye REPASER 2EP tüm yüzeyde aynı kalınlık yapacak şekilde tek yönde çekilir. 4 mm dişli tarak ile 2mm kalınlık elde edilir.
- Uygulama yüzeyine malanın düz tarafı ile bastırılarak kontak tabakası oluşturulur ve taraklı mala ile epoksi karışım konarak tarakla çekilir ve seramikler yapıştırılır.
- Yapıştırıcının üzerine uygulanacak malzeme en fazla 45 dakika içinde uygulanmalıdır.
- Yapıştırıcının üzerine kaplama yapıldıktan sonraki 24 saat içinde temas olmamalı, 48 saat su ile temas olmamalıdır.
- Uygulamadan sonra 24 saat süreyle don, rüzgar ve direk güneş ışığından kaçınılmalıdır.
- Derz dolgusu en az 24 saat sonra uygulanır.

## TEKNİK VERİLER

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Yoğunluk              | ~ 1.7 kg / lt (A+B)              |
| Renk                  | Gri                              |
| Kopma dayanımı        | ≥ 2 N / mm <sup>2</sup> (28 gün) |
| Dinlendirme süresi    | ~ 2 dakika                       |
| Kaplama uygulaması    | 45 dakika içinde                 |
| Servis sıcaklığı      | -20°C / +80°C                    |
| Uygulama ısısı        | +10°C / +20°C                    |
| Zemin sıcaklığı       | +5°C / +30°C                     |
| Kap ömrü              | ~45 dakika                       |
| Yaya trafiğine açılma | ~ 7 gün                          |
| Standart              | TS EN 12004 R2TE                 |

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

5 kg set.

Orijinal paketinde, +10°C / +20°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

# REPASER 2EP

İki bileşenli, yüksek performanslı, epoksi esaslı  
granit ve mermer yapıştırıcısı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

[www.draco.com.tr](http://www.draco.com.tr)

Revizyon no: 2

F: +90.216.5910781

[info@draco.com.tr](mailto:info@draco.com.tr)