

REPASER HB

Gaz beton yapıştırma harcı

DRACO®

TANIM

REPASER HB, çimento esaslı, polimer modifiye gaz beton yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Yatay ve düşey yüzeylerde.
- Su emme oranı yüksek gaz beton, tuğla gibi malzemelerin yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

- Sarkma veya çökme yapmaz.
- Donma-Çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

SARFIYAT

Gaz beton boy	Sarfiyat
20x50x20 cm	5 - 7 kg / m ²
20x70x20 cm	5 - 7 kg / m ²
30x50x15 cm	3 - 5 kg / m ²
30x70x15 cm	3 - 4 kg / m ²
30x50x20 cm	4 - 6 kg / m ²
30x70x20 cm	4 - 6 kg / m ²

TEKNİK VERİLER

Su karışım oranı	Toz ürünün ~ % 26 - 30
Yoğunluk	1.45 kg / lt
Çekme dayanımı	>5 N/mm ²
Dinlendirme süresi	5-10 dakika
Çalışma süresi	2 saat
Servis sıcaklığı	-20°C / +80°C
Zemin sıcaklığı	+5°C / +30°C
Harcı kaplama süresi	10-15 dakika
Harç kalınlığı	3-6mm
Renk	Gri

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.
Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüzey yağ-boya-toz gibi harcin yapışmasını önleyecek maddelerden tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 30°C üzerinde ise yüzey nemlendirilmeli, uygulama sırasında yüzey nem oranının %2 geçmemesine dikkat edilmelidir.

Karıştırma

- 25 kg. toz malzeme ~ 6.50 – 7.50 lt. su'ya eklenir.
- Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.
- Üzerine gerekli toz ürün eklenerek karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
- Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulamaya geçilir.
- Karışmış malzeme en geç 2-3 saat içinde tüketilmelidir.

Uygulama

- İlk sıra gaz beton blok, alt ve yan yüzeyleri ıslatılarak örülür.
- Diğer blokların örülmesinde ıslatmaya gerek yoktur.
- REPASER HB, yüzeye mala veya taraklı mala ile uygulanır.
- Gaz beton, harca yüzdürülerek yerleştirilir.
- Gaz beton , üstten ve yandan tokmakanarak sabitlenir.
- Yatay veya düşey Derz aralığı en fazla 3 mm olmalıdır.
- Gaz beton 10-15 dakika içinde yapıştırılmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- REPASER HB harcının serilmesinden 15-20 dakika içinde gaz beton yerleştirilmelidir. Eğer bu zaman içinde gaz beton yerleştirilemezse parmakları harca bastırarak test yapılmalı, parmaklar harca bulaşmıyorsa uygulanan yapıştırıcı harcı kazınmalı ve yeniden yapıştırıcı uygulanmalıdır.
- Zemin sıcaklığının +5°C altında olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.

REPASER HB

Gaz beton yapıştırma harcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr