

REPASER KY

Mahya kiremidi yapıştırma harcı

DRACO®

TANIM

REPASER KY, çimento esaslı, elyaf katkılı, polimer modifiye yüksek performans ve stabiliteye sahip, mahya kiremidi yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Dış mekânlarda.
- Yatay ve düşey yüzeylerde.
- Çatı mahya kiremitlerinin yapıştırılmasında.
- Kırmızı renkli su oluklarının binaya yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

- Sarkma veya çökme yapmaz.
- UV dayanımlı kiremit rengi ile çatıda görsel olarak bütünlük sağlar.
- Elyaf katkılı olduğundan çatlama yapmaz.
- Donma-Çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- Normal sertleşen C1 standardındadır.

TEKNİK VERİLER

Su karışım oranı	Toz ürünün % 18 - 22
Yoğunluk	~1.55 kg / lt
Çekme dayanımı	≥ 0,4 N/mm ²
Dinlendirme süresi	5-10 dakika
Çalışma süresi	2-3 saat
Servis sıcaklığı	-30°C / +80°C
Uygulama sıcaklığı	+5°C / +35°C
Üzerinde yürünebilme	24 saat
Yangına tepki	A1
Harç kalınlığı	3-6mm
Renk	Kiremit
Standart	CE EN 998-2
Bayındırlık Poz no	04.013/4

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.
Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüzey yağ-boya-toz gibi harcın yapışmasını önleyecek maddelerden tamamen arındırılmalıdır.
- Yüzey uygulamadan önce nemlendirilmelidir.
- Yüzeyde don olmamalıdır.

Karıştırma

- 25 kg. toz malzeme 4.50 – 5.50 lt. su'ya eklenir.
- Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.
- Üzerine gerekli toz ürün eklenerek karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
- Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha 1-2 dakika karıştırılarak uygulamaya geçilir.
- Karışmış malzeme en geç 2-3 saat içinde tüketilmelidir.

Uygulama

- Mahyalar, çatı omurgasına yerleştirilirken REPASER KY mahya harcı ile girintilerinden birbirine yapıştırılır.
- Mahya yanları boşluk kalmayacak şekilde doldurulur.
- 1 saat sonra nemli sünger ile sok şekli verilir.

SARFIYAT

550 - 600 gr / adet mahya

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- +5°C altındaki, +35°C üzerindeki ısılarda uygulama yapmayınız.
- Harç kuruyana kadar mahyaların üzerine basmayınız.
- Uygulamadan sonraki ilk 24 saat içinde don ve aşırı direkt güneş ışığı ve rüzgar olmamalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

REPASER KY

Mahya kiremidi yapıştırma harcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr