

# DRACOFLEX BT1

Bitüm-kauçuk esaslı yapıştırma ve derz dolgu mastiği

**DRACO®**

## TANIM

DRACOFLEX BT1 tek bileşenli, bitüm-kauçuk esaslı, yapıştırma ve derz dolgu mastiğidir.

## KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlardaki yatay ve düşey derzlerde.
- Bitümlü membranların montaj ve tamiratlarında.
- Bitümlü shingle montaj ve tamiratlarında.
- Baca kenarlarında.
- Çatı pencerelerinin montajında.
- Çatı anten, boru vs. montaj ve yalıtımında.
- Yalıtım, dolgu ve tamirat işlerinde.

## ÖZELLİKLER

- Kolayca uygulanır.
- Ekonomiktir.
- Beton, asfalt, metal, ahşap, gibi yüzeylerde uygulanabilir.
- Atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara dayanımlıdır.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Kalıcı su yalıtımı sağlar.
- Uzun ömürlüdür.

## TEKNİK VERİLER

Özgül ağırlık	0.92 ±0.02 gr / ml
Servis sıcaklığı	-25°C / +90°C
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
İlk Kürlenme	2 saat (20°C,%50 nem)
Nihai kürlenme	48 saat (20°C,%50 nem)
Renk	Siyah

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Uygulama sırasında koruyucu eldiven, giysi / maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
- Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.
- Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Malzeme solvent içerdiğinden sigara içilmemeli, yanıcı ve parlayıcı maddelerden uzak durulmalıdır.

Kapalı alanlardaki uygulamalarda uygulamacı belirli aralıklarla açık havada dinlenmelidir.

Malzeme kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından gerekli önlemler alınmalıdır.

## SARFIYAT

Sarfiyat değişkendir.

Özgül ağırlığı 0.95 gr / cm<sup>3</sup> olarak hesaplandığında; 10mm kalınlık ve 20mm genişliğinde bir derzde 1 metretülde olacak sarfiyat ;  
(10 x 20 x 1 x 0.92 ) = 184 gr

Genelde ; Derz genişliği 5-50mm, derz derinliği ise 5-25mm arasında olmalıdır.

## UYGULAMA

### Yüzey hazırlığı

Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, küre gibi maddelerden arındırılmalıdır ve derz yüzeyi kuru olmalıdır.

Ahşap yüzeylerde; kalkmış, kabarmış yerler zımparalanmalıdır.

Metal yüzeylerde; pas, kir ve yağlar iyice temizlenmelidir.

Çimento esaslı yüzeylerde; derzler tel fırça ile temizlenmelidir

### Astarlama

DRACOFLEX BT1 astar gerektirmeyen bir üründür fakat bazı durumlarda (laklı alüminyum, gözenekli yüzeyler, su ve düşük ısılarla maruz ( -5°C / -35°C yerlerde) uygun BITUMEN PRIMER astarı kullanılmalıdır.

Astarı uygulamadan önce yüzey iyice temizlenmeli, uygulama fırça ile yapılmalı ve astar 'tack free'(parmak ile dokunulduğunda hafif bir yapışma olacak, ancak parmak ıslanmayacak) halde iken ürün uygulanmalıdır.

### Uygulama

DRACOFLEX BT1 kartuş tabancası uygulanır. kartuş, tabanca tüpünün içine konur, ucu kesilir ve tabanca kapatılarak uygulama yapılır.

Malzemenin iyi yapışabilmesi için uygulamadan hemen sonra spatül ile malzemeyi derz kenarlarına doğru bastırıp düzelterek uygulamayı tamamlamak gerekir.

- Uygulama sonrası ürün 2-3 saat suya karşı korunmalıdır.
- Beton yüzeylere yapılacak uygulamada betonun en az 28 günlük ve yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama sırasında ürünün cilt ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

310 ml kartuş.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Malzeme solvent içerdiğinden yanıcı ve parlayıcı maddelerden uzak depolanmalıdır.

# DRACOFLEX BT1

Bitüm-kauçuk esaslı yapıştırma ve derz dolgu mastiği



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

[www.draco.com.tr](http://www.draco.com.tr)

Revizyon no: 4

F: +90.216.5910781

[info@draco.com.tr](mailto:info@draco.com.tr)